



### Dimension board

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15.0 mm            |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 6 Pl x 1900 mm |

### Dimension Colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 1950 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 200 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 130 mm              |
| POIDS DU PAQUET        | 25 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 8                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 2.89 m <sup>2</sup> |

### Dimension Palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 1950 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm               |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 1160 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1000 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 40                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 115.60 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                                  |
| NOM LATIN                | Quercus Robur                          |
| CHOIX DE BOIS            | ABC                                    |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                                 |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                                   |
| MOTIF                    | 1 bande                                |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer                             |
| CHANFREIN                | Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux |
| FINITION                 | Vernis                                 |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Geborsteld                             |

### Composition du support

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TYPE DE SUPPORT          | Populier    |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Populier    |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm       |
| ENCOLLAGE                | Kruiselings |

### Pose

| SYSTÈME              | APPLICATIONS                                                                                                                                                                                                      | CHAUFFAGE AU SOL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rainure et languette | Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. | Oui              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                   | REPONÇABLE       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                   | Oui              |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

### CERTIFICATION

