



## Dimension board

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>LONGUEUR</b>                 | 1900 mm            |
| <b>LARGEUR</b>                  | 190 mm             |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>         | 14.0 mm            |
| <b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b> | 3 mm               |
| <b>CONTENU DE LA COUCHE</b>     | Min 6 Pl x 1900 mm |

## Dimension Colis

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>LONGUEUR DU PAQUET</b>  | 1870 mm |
| <b>LARGEUR DU PAQUET</b>   | 200 mm  |
| <b>ÉPAISSEUR DU PAQUET</b> | 120 mm  |
| <b>POIDS DU PAQUET</b>     | 23 kg   |
| <b>COUCHES/PAQUET</b>      | 8       |
| <b>M²/PAQUET</b>           | 2.89 m² |

## Dimension Palette

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>LONGUEUR DE PALETTE</b> | 1890 mm   |
| <b>LARGEUR PALETTE</b>     | 1000 mm   |
| <b>HAUTEUR DE PALETTE</b>  | 1080 mm   |
| <b>POIDS DE LA PALETTE</b> | 920 kg    |
| <b>PAQUET/PALETTE</b>      | 40        |
| <b>M²/PALETTE</b>          | 115.60 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

## Couche supérieure

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>TYPE DE BOIS</b>             | Chêne                              |
| <b>NOM LATIN</b>                | Quercus Robur                      |
| <b>CHOIX DE BOIS</b>            | CLASSIC                            |
| <b>CONSTRUCTION</b>             | 3-plis                             |
| <b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b> | 3 mm                               |
| <b>MOTIF</b>                    | 1 bande                            |
| <b>MÉTHODE DE COUPE</b>         | Zaagfineer                         |
| <b>CHANFREIN</b>                | Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm |
| <b>FINITION</b>                 | Vernis                             |
| <b>STRUCTURE DE LA SURFACE</b>  | Geborsteld                         |

## Composition du support

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>TYPE DE SUPPORT</b>          | Populier    |
| <b>ESSENCE DE BOIS SUPPORT</b>  | Populier    |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT</b> | 11 mm       |
| <b>ENCOLLAGES</b>               | Kruiselings |

## Pose

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>SYSTÈME</b>       | <b>APPLICATIONS</b>                                                                                                                                                                                               | <b>CHAUFFAGE AU SOL</b> |
| Rainure et languette | Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. | Oui                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>REPOŃCABLE</b>       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                   | Oui                     |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION



EN 14342

